



Farben für Profis

## GLÄTT + ROLL

## Лист технических данных

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Обозначение материала:</b>  | <b>GLÄTT + ROLL</b>   |
| <b>Свойство материала:</b>     | Готовый к применению дисперсионный шпаклевочный раствор, без растворителей  |
| <b>Область применения:</b>     | Для внутренних работ, для стен и потолков   |
| <b>Цветовой тон:</b>           | Серо-белый  |
| <b>Степень глянца:</b>         | Матовый   |
| <b>Связывающая основа:</b>     | Дисперсия синтетической смолы   |
| <b>Пигментная основа:</b>      | Заполняющий экстендер   |
| <b>Удельный вес:</b>           | 1,8 +/- 0,2   |
| <b>Основные свойства:</b>      | Хорошо наполняющий, легко шлифуемая шпаклевка с незначительным усыханием, для эгализирования неровных поверхностей  |
| <b>Время высыхания:</b>        | Через 3-4 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха, шлифование и повторное покрытие после суточного высыхания  |
| <b>Растворитель:</b>           | Чистой водой  |
| <b>Способ применения:</b>      | кельмой-мастерком или специальным пульверизатором   |
| <b>Температура при работе:</b> | Как минимум + 5 °C для воздуха и основания  |
| <b>Расход материала:</b>       | Прим. 700 - 1000 гр/м <sup>2</sup> Точный расход установить пробным покрытием на объекте  |
| <b>Хранение:</b>               | В прохладном, но свободном от мороза месте  |
| <b>Чистка инструмента:</b>     | Сразу после употребления с водой и мылом  |
| <b>Отливаемая емкость:</b>     | 25 кг   |
| <b>Структура покрытия:</b>     | Обратите особое внимание на: VOB часть C, DIN 18363   |
| <b>Подготовка основания:</b>   | Шпаклевку ZERO Glätt + Roll можно наносить на все основания, подготовленные грунтовкой ZERO Grundierung, а также на все прочные, твердые, чистые и сухие старые покрытия. Лаковые и латексные покрытия промыть щелочью. Непригодные старые покрытия удалить краскоснимателем ZERO Farb Ex. Шпаклевочное покрытие: один или несколько раз нанести и загладить стальной нержавеющей теркой. При необходимости обработать структурным валиком. Повторное покрытие: Прогрунтовать концентратом ZERO Konzentrat F, разбавляя водой 1:4. После этого можно наносить все подходящие для внутренних работ продукты фирмы ZERO, учитывая соответственную техническую документацию. |
| <b>Примечание:</b>             | В сложных случаях запросить консультацию.<br>Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!   |

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

**Состояние: Январь 2007 / be**

ZERO-LACK GmbH & Co.KG □ Bleichstraße 57-58 □ 32545 Bad Oeynhausen  
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 □ Fax 0 57 31 / 98 87-671 □ [info@zero-lack.de](mailto:info@zero-lack.de) □ [www.zero-lack.de](http://www.zero-lack.de)