



Farben für Profis

## RENOTOP HOUSEPAINT

## Лист технических данных

<b>Обозначение материала:</b>	<b>RENOTOP HOUSEPAINT</b>
<b>Свойство материала:</b>	Универсальная краска шелковисто-матового глянца, с высокой эластичностью. щелочеустойчивая, содержащая фунгициды и алгициды
<b>Область применения:</b>	Для наружных работ нанесение на бетон, волокнистый цемент, кирпичную кладку, штукатурку, старые системы эластичной ткани, цветной металл, не стандартное дерево, трердый PVC, фахверк, теплоизоляция WDVS, ремонтная краска для покрытия пористого бетона
<b>Цветовой тон:</b>	Белый, золотистый, серебристый, медный
<b>Степень глянца:</b>	Шелковисто-матовая
<b>Связывающая основа:</b>	Специальный усиленный силоксаном чистый акрилат
<b>Удельный вес:</b>	1,25 +/- 0,1
<b>Основные свойства: согл. EN 1062-1:</b>	Активное действие против водорослей и грибков G <sub>2</sub> , E <sub>2</sub> , S <sub>2</sub> , V <sub>2</sub> , W <sub>3</sub> , A <sub>1</sub> , C <sub>1</sub>
<b>Свойственное тонирование:</b>	Тонирование по программе ZERO LvO
<b>Время высыхания:</b>	Прим. 1-2 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха
<b>Растворитель:</b>	При необходимости чистой водой
<b>Способ применения:</b>	Кистью – валиком - пульверизатором
<b>Температура при работе:</b>	Как минимум + 5 °C для воздуха и основания
<b>Расход материала:</b>	Прим. 120 мл/м <sup>2</sup> на один слой
<b>Хранение:</b>	В прохладном, но свободном от мороза месте
<b>Чистка инструмента:</b>	Сразу после употребления с водой и мылом
<b>Отливаемая емкость:</b>	2,5 л, 12,5 л
<b>Структура покрытия:</b>	Обратите особое внимание на: VOB часть C, DIN 18363 Минеральные основания Небольшие дефекты обработать ремонтной штукатуркой ZERO Renovierputz 150. Обработанные места промыть и пронеитрализовать. Закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Нанести неразбавляя два слоя ZERO RenoTop Housepaint. Прочные дисперсионные покрытия: небольшие дефекты обработать профессионально и покрыть шпаклевкой для фасадов ZERO Fassadenspachtel, подбирая структуру. Нанести валиком или кистью неразбавляя в два слоя краску ZERO RenoTop Housepaint.
<b>Подготовка основания:</b>	Основание должно быть сухим, чистым и обладать несущей способностью. . Не прочные старые основания полностью удалить. Мох и водоросли покрыть. оставить на ночь, затем основательно промыть струей пара. Новую штукатурку промыть и пронеитрализовать.
<b>ЕС-Предельные значения содержание VOC:</b>	Категория: cWb-40 g/l (2010) этот продукт содержит ≤ 40 g/l VOC
<b>Примечание:</b>	Эта система покрытия не гарантируется на поверхностях с эффлоресценцией солей. В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС! <b>Биоциды использовать уверенно.</b> <b>Перед употреблением обязательно ознакомьтесь с характеристикой продукта.</b>

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

**Состояние: Январь 2007 / be**