



Farben für Profis

SELECT FASSADEN ACRYL

Лист технических данных

Обозначение материала:	SELECT FASSADEN ACRYL
Свойство материала:	Погодоустойчивая дисперсионная краска для фасадов, без растворителей
Область применения:	Для наружных работ
Цветовой тон:	Белая
Степень глянца:	матовый
Связывающая основа:	Дисперсия синтетической смолы согл. DIN 55945
Удельный вес:	Прим. 1,6 +/- 0,2
Основные свойства:	Погодоустойчивая, для наружных работ, с диффузионной способностью, с хорошей укрывистостью, простая в эксплуатации
EN 1062-1:	G ₃ , E ₃ , S ₁ , V ₁ , W ₃ , A ₀ , C ₁
Свойственное тонирование:	Тонирование как все стандартные краски полных цветовых тонов и по программе LvO фирмы ZERO
Время высыхания:	Повторное покрытие через 4-6 часов, дождеустойчивость через прим. 12 часов
Растворитель:	Водой
Способ применения:	Кистью-валиком
Температура при работе:	Как минимум + 5 °C для воздуха и основания
Расход материала:	Прим. 150 - 200 мл/м ² на один слой
Хранение:	В прохладном, но свободном от мороза месте. После работы сосуд плотно закрыть.
Чистка инструмента:	Сразу после употребления с водой и мылом
Отливаемая емкость:	1 л, 2,5 л, 5 л, 12,5 л овальное пластмассовое ведро
Структура покрытия:	Обратите особое внимание на: VOB часть C, DIN 18363
Подготовка основания:	Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Новую штукатурку промыть и протриализовать. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурку из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать ZERO Grundierfarbe W. Небольшие дефекты обработать шпаклевкой ZERO Fassadenspachtel.
Система покрытия:	Предварительное покрытие краской ZERO Select Fassaden Acryl. Завершающее покрытие краской ZERO Select Fassaden Acryl.
ЕС-Предельные значения содержания VOC:	Категория: aWb-30 g/l (2010) этот продукт содержит ≤ 0,1 g/l VOC
Примечание:	В сложных случаях запросить консультацию. Соблюдайте предписания по безопасности ЕС!

Данная техническая инструкция разработана по принципу новых данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новом издании эта инструкция теряет действительность.

Состояние: Январь 2007 / be

ZERO-LACK GmbH & Co.KG □ Bleichstraße 57-58 □ 32545 Bad Oeynhausen
Tel. 0 57 31 / 98 87-0 □ Fax 0 57 31 / 98 87-671 □ info@zero-lack.de □ www.zero-lack.de